



Impregnáló ALF PR40

Speciálisan kifejlesztett penetráció az alfelületek mély átitatására az **ALFEMA** termékek alkalmazásánál.

JELLEMZÉS

Az **ALF PR40** impregnáló a megfelelő adhéziós adalékának és SBS kaucsuk adalékának köszönhetően kiváló tapadósággal rendelkezik olyan alfelületekhez, mint például beton, tégl stb. Jelentősen megemeli az alfelület tapadását és garantálja az **ALFEMA** termék nagyobb összetartását. Ez az impregnáló bevonat képes betölteni a mikro repedéseket az alfelületben. A bevonat ellenálló vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben;

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélységi impregnáló képesség
- Képes betölteni a mikro repedéseket az alfelületben
- Kültéren és beltéren is használható, nem oldószeres
- Ellenálló gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- Száraz és enyhén nedves alapfelületekre is használható
- Nagyon könnyű alkalmazás
- Használható betonra, fára, falazatra, pléhre, bitumenre, aszfaltra, eternitre

FELHASZNÁLÁS

- A nem stabil alfelületek megerősítését követően a régi és új felületek kezelésére, beton, téglafalak, beérett mész-cementes vakolatok, rétegelt hőálló műanyag, fa, gipszkarton felületek, forgácslap, OSB-lapok, egyéb borítások és padlózatok stb. kezelésére

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ALKALMAZÁS

Nem lehet felvinni átfagyott és megfagyott alfelületekre és +5°C alatti hőmérsékleteknél! Az alfelületnek összetartónak, tisztának, száraznak kell lennie, lehet enyhén nedves, állóvíz nélkül, vízzel oldható sók, zsiradékok és olaj nélkül kell lennie, az új vakolatoknak beérettnek kell lenniük. Régi nem összetartó vakolatokat el kell távolítani. Az alkalmazás előtt alaposan keverje át! Alkalmazza ecsettel, hengerrel vagy szórással. Enyhén nedves alapelület esetében szükséges intenzíven bedörzsölni, nedves alapelület esetében nem lehet használni szóróberendezést. Felvitele egy rétegben történik. A minimális alkalmazási hőmérséklet +5°C, a maximális pedig +35°C.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja nagyobb mint <3% kapilláris nedvesség esetében. Az ALF PR 40 el van készítve közvetlen használatra, kiegészítő hígítás nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Külalak	Fekete emulzió
Térfogatsűrűség a kannában	9kg
Fogyasztás (függésben a felülettől)	0,20- 0,30 kg / m ²
Alkalmazási hőmérséklet	+5° C / +35° C
Száranyag tartalom	60%
Kezdődő megszáradás ideje 20° C foknál és 65%-os nedvességnél	15-60 perc
Rendes szárazság	óra ≈ 12 függőségben az alfelület hőmérsékletétől, felszívóképességétől és relatív nedvességétől
A film kialakításának minimális hőmérséklete	+5 °C
Megszáradás gyorsasága	1 - 6 óra
Gyulladáspont PM	Min.21
Hígítás	Nem hígítódig
Kiadósság	30-40 m ² /9kg
Tapadóképesség nedves közethez	Minimálisan jó
Kifolyási idő F4 ISO 23°C	15-60 másodperc
Hőellenállóság	-30 - +65°C

N. B. Ezek az értékek megfelelnek a laboratóriumi vizsgáknak és enyhén módosíthatók az alkalmazás feltételei szerint

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja enteriőrben, bezárt térségekben előidézhet hosszútávú szagot. Ne használja érintkezésben polisztirollal.

Műszaki adatlap szám 100.40

Felülvizsgálat 09.2012

Ne használja eső alatt. Kerülje el az erősen napsütöses felületeket. A felvitt anyagot védje az intenzív száradással és csapadékokkal szemben. A termékbe ne adjon semmilyen más adalékot. Nem szolgál korrózióvédelemként, a pléheket és acélszerkezeteket be kell kenni korrózióvédelmi bevonattal.

BIZTONSÁG

AZ ALF PR40 tárolási térségeiben és ugyanúgy a bevonat alkalmazásánál tilos nyitott tűzzel manipulálni és tiltott a dohányzás! Ennek ellenére ajánlott a munkánál védőszemüveget, védőkesztyűt használni és betartani az egyéb vegyi termékek kezelésénél érvényes általános intézkedéseket.

Tisztítás

Szerszám: műszaki benzin, szerves oldószerek.

Kezek: víz és szappan, kézápoló krém.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

Az **ALF PR40** 1 kg-os és 5 kg-os kannában van szállítva. A termék a saját eredeti csomagolásában tárolandó +5° C-tól +30° C-ig terjedő hőmérsékleten. A tárolás folyamán engedélyezett a lakk majdnem 50%-os besűrűsödése. Az ALF PR40 csomagolását védeni kell a közvetlen napsugárzással és a nagyon alacsony hőmérsékletekkel szemben. A tárolhatósági idő 24 hónap a gyártás dátumától.

A jelen adatlapban található műszaki utasításokat saját tapasztalataink alapján bocsátjuk rendelkezésre, optimális eredmények elérése céljából a termék használatánál. Tekintettel arra, hogy a termék felügyeletünk nélkül kerül alkalmazásra, minden felelőséget az anyag helytelen használatáért és az anyag helytelen kiválasztásáért a felhasználó visel. Minden felhasználó saját vizsgái által köteles meggyőződni a használat helyességéről. Az adatlap célja általános útmutatót nyújtani a termékhez a biztonság és az egészségvédelem elveinek betartása mellett, melyek saját ismereteinken alapulnak a termék viselkedése, tárolási módja és használata területén. Fenntartjuk a jogot a műszaki adatlap tartalmának megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. A jelen műszaki adatlap kiegészít és helyettesít minden korábbi kiadást. Professzionális alkalmazás esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot velünk a következő weboldalakon: <http://www.hydroizolacia.sk>, <http://www.tekutaguma.sk>, <http://www.alfema.sk>

Megjelölés és a kiadás dátuma: 100.40 Felülvizsgálat 09.2012, 2019. 10. 21.